

PRODUKTDATENMERKBLATT

Limewash

Alle Farrow & Ball Farben sind umweltfreundlich und verfügen über einen geringen bzw. minimalen Gehalt an VOC (flüchtigen organischen Verbindungen). Sie sind auf Wasserbasis hergestellt, was sie geruchsarm und schnell trocknend macht. Dadurch sind sie unbedenklich für Menschen, Tiere und die Umwelt.

Erhältlich in: „,5 L,

Die Dosen sind in allen Farrow & Ball Farben mit Ausnahme der folgenden No. 19, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 40, 42, 43, 47, 51, 57, 64, 66, 74, 81, 86, 89, 93, 96, 210, 212, 217, 220, 222, 223, 233, 235, 237, 244, 245, 246, 248, 251, 254, 255, 256, 268, 269, 270, 271, 273, 277, 278, 280, 281, 287, 288, 289, 290, 292, 294, 295, 296, 297, 298, direkt erhältlich im Internet unter farrow-ball.com, per E-Mail unter sales@farrow-ball.com, telefonisch unter +44 (0) 1202 876141, in unseren Showrooms sowie bei unseren Händlern weltweit.

Produktbeschreibung:

Limewash: Unsere äußerst atmungsfähige Kalkfarbe. Geeignet für innen und außen. Aussen benötigen Sie den geeigneten Untergrund. In der Regel einen unbehandelten Kalkputz. Das Produkt wird in traditioneller alter Handwerkstechnik verarbeitet. Bitte unbedingt Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung lesen. (keine Nassabrebsklasse). UFI: 14J5-P0KR-700R-PVRX.

Untergrundvorbereitung für Limewash:

Der Untergrund muss trocken und saugfähig, tragfähig, staubfrei, sauber, fest, fettfrei und frei von durchschlagenden und färbenden Inhaltsstoffen sein. Nicht zu behandelnde Oberflächen sollten abgedeckt werden. Unbehandelte Untergründe können sofort bearbeitet werden. Nicht geeignet sind Zementputze, Gipskartonplatten und Gipsputze sowie Back- und Sandstein. Um eine ungleichmäßige Farbgebung zu verhindern, braucht Limewash einen einheitlichen Untergrund. Ein nicht einheitlicher Untergrund kann einen entsprechend gewünschten, dekorativen Anstrich ergeben. Bitte hier immer Probeflächen streichen. Limewash ist eine Kalkfarbe. Unbedingt geeignete Schutzmaßnahmen beachten. (Hände und Augenlicht schützen)

Abkleben:

Klebeband / Malerkrepp ist in verschiedenen Festigkeiten und Qualitätsstufen erhältlich. Verwenden Sie stets ein hochwertiges Band zum Abkleben, das für Malerarbeiten geeignet ist. Einige Abklebebänder sind für Malerarbeiten bestens geeignet. Achten Sie darauf das Klebeänder keinen Untergrund zerstören. Sie müssen für schwach anhaftende Untergründe geeignet sein. Damit werden bessere Ergebnisse erzielt.

Verarbeitung von Limewash (Kalkfarbe):

Vor Gebrauch gründlich umrühren. Limewash benötigt bevorzugt einen Kalkputz oder Leimspachtel als Untergrund. Kalkputze können ein in ihrer Porosität unterschiedliches Saugverhalten haben. Um ein homogenes Anstrichbild zu erzeugen, sollte Limewash immer in mindestens 3 dünnen Schichten vorzugsweise-nass in nass- aufgetragen werden. Limewash wird mit Wasser verdünnt und sollte auf die Gegebenheiten eingestellt werden. Eine Verdünnung mit Wasser kann von ca. 10 % bis 30 % möglich sein. Limewash ist im nassen Zustand deutlich dunkler als im getrockneten Zustand. Vor der Verarbeitung muss der Untergrund vorgenässt werden, da Limewash sonst aufbrennt, und die Struktur der Farbe zerstört wird. Limewash nie auf trockene Untergründe aufbringen. Zwischen den einzelnen Farbschichten kann ein erneutes Vorlässen nötig sein. Limewash darf nur mit einer Malerbürste / Quast verarbeitet werden. Neue mit Leimspachtel verputzte Oberflächen sollten vollständig carbonatisiert sein. Bitte erstellen Sie vor der vollflächigen Verarbeitung eine Musterfläche. Farrow & Ball Lime Wash muss wenn nachfolgende neue Anstriche gewünscht werden vollständig entfernt werden. Bitte beachten Sie die Richtlinien für die Verarbeitung von Kalkfarben. (BFS Merkblatt Nr.9)

Sprühinstellungen:

Aufgrund der Gefährlichkeit dieses Produkts empfehlen wir keine Sprühanwendung.

Anwendungstemperatur:

Nicht bei Temperaturen unter 10°C oder übermäßiger Hitze über 30°C verwenden. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden. Nicht im Freien bei hoher Regenwahrscheinlichkeit auftragen. Keine Verarbeitung bei möglicher Kondensation der Untergründe. Dieses Produkt sollte gemäß Anhang C von BS 6150: Verhaltenskodex für die Lackierung von Gebäuden angewendet werden.

Deckkraft (m²/l pro Schicht): : Je nach Bedingungen unterschiedlich

Trocknungszeit: : Trocken in 3 Stunden

Trocknung/ Trocknungszeit: : Überstrich nach 12 Stunden

Glanzgrad: : 1.02

Nassfilmdicke: : 80 - 120 µm

Schichtaufbau: : 4*

*Hinweis: Trocknungs- und Überarbeitungszeiten sind abhängig von den äußeren Bedingungen und können variieren. Dunklere Farben können zum Trocknen länger brauchen. Anstriche müssen vor der weiteren Verwendung blockfest sein.

Dichte: : 1.2 - 1.4 g/cc

Anwendung feuchtigkeit: : < 80 % RH

Feuchtigkeitsgehalt des Substrats: : Außenkalkputz = <0,5%

Nicht empfohlener Einsatz: : Keine Klassifizierung

Sonstige Produktanwendungen:

Falls Sie Produkte von Farrow & Ball für Anwendungen nutzen wollen, die hier nicht beschrieben werden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst: telefonisch unter +44 (0) 1202 876141 oder per E-Mail an customer.services@farrow-ball.com. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Anrufe zu Schulungszwecken aufgezeichnet werden können.

Farbechtheit:

Achten Sie darauf, immer gleiche Farbchargennummern zu verwenden. Farbtöne bitte vor der Verarbeitung prüfen. Gleiche Farbcharge untereinander mischen. Vor Gebrauch gründlich umrühren.

Reinigung:

Limewash ist nicht abwischbar. Die äußerst matte Oberfläche der Farbe kann einen Schreibeffekt haben. Durch das Reinigen der Farbe wird die Oberfläche verdichtet und erscheint leicht glänzend.

Reinigung:

Restfarbe auf den Werkzeugen in die Dose zurückführen. Werkzeuge mit warmem Seifenwasser reinigen.

Lagerungshinweise:

Das Produkt ist wasser verdünnbar und muss vor Frost und extremen Temperaturen geschützt werden. Innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf verbrauchen. Bei einer Verwendung später als 6 Monate nach dem Kaufdatum übernehmen wir keine Haftung.

Formulierung:

Eine aus Löschkalk hergestellte traditionelle Kalktünche.

Hinweise zu Umwelt und Entsorgung:

Darf nicht in Gewässer oder Abwässer entsorgt werden. Den Inhalt bzw. Behälter entsprechend der lokalen bzw. nationalen Vorschriften auf einer Mülldeponie entsorgen. Wenden Sie sich wegen der Entsorgungsvorschriften an Ihre lokale Umweltbehörde. Metallbehälter können wiederverwertet werden.

Informationen zum VOC Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/[c]): 40g/l (2010). Dieses Produkt enthält max 1g/l VOC

Wasserabsorption nach DIN EN 1062 3 (w24 [kg/m²\24h]):

1,39 (Klasse I, Grenzwert >0,5). Hierbei handelt es sich um die von einem Bereich von 1m² durch die Farboberfläche innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden absorbierte Wassermenge. Je geringer der w24-Wert, desto wasserdichter ist der Farbfilm. Die Wasserabsorption von Farben wird in Klassen eingestuft, von Klasse I bis Klasse III.

Sicherheit:

Enthält Calciumhydroxid. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Unter Verschluss aufbewahren. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Keine Verdünnungsmitteln oder Terpentinersatz verwenden. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Kontakt:

Rufen Sie uns unter +44 (0) 1202 876141 an, senden Sie eine Mail an sales@farrow-ball.com oder schreiben Sie uns unter Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, GB. Hinweis: Anrufe können zu Schulungszwecken aufgezeichnet werden. Importiert in die EU von Farrow & Ball, Kaiserstraße 25, Frankfurt am Main, Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269.

Rechtshinweis:

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und produktbezogen zu beraten.

Issue Date: 13/09/2021