

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

INTELLIGENT SATINWOOD

BESCHREIBUNG

Hochwertiger und strapazierfähiger umgebungsvernetzender, geruchsarmer, „kindersicherer“ umweltfreundlicher Acryl-Satinholzanstrich auf Wasserbasis; hervorragende Wasch-, Verschleiß- und Fleckenbeständigkeit und leichte chemische Beständigkeit. Sehr für Möbel und Dekorationselemente aus Holz im Innenbereich empfohlen.

EIGENSCHAFTEN

Glanzgrad*	Seidenmatt (30 bis 35 %*)
Theoretische Ergiebigkeit	12 m ² pro Liter (variiert je nach Porosität und Struktur der Oberfläche)
Empfohlene Schichtdicke	39 µm trocken pro Schicht
Empfohlene Anzahl der Schichten	2
Trockenzeit**	1-2 Stunden

Dauer bis zum Überstreichen**	Min. 2-3 Stunden
Volumenfestkörper	48 %
Farbverfügbarkeit	Alle Farben der Farbkarte von Little Greene**
Verfügbare Verpackungsgrößen	1 Liter, 2,5 Liter und 5 Liter

* Je nach Schichtdicke und Trocknungsbedingungen kann es bis zu sieben Tage dauern, bis der endgültige Glanz erreicht wird.

** Das vollständige Aushärten (Trocknen) des Anstrichs kann je nach der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen vor Ort bis zu mehrere Tage dauern. Der Anstrich sollte vor der vollständigen Trocknung keiner schweren Oberflächenkondensation (wie in Küchen oder Badezimmern üblich) ausgesetzt werden, da dies zu bleibenden Flecken auf der Oberfläche führen kann.

GENEHMIGUNGEN UND NORMEN

Hergestellt gemäß ISO 9001:2008, Qualitätsmanagement, und ISO 14001:2004, Umweltmanagement. BS EN 71-3:2013, Sicherheit von Spielzeug. Migration bestimmter Elemente. (Testzertifikat auf Anfrage verfügbar) 2004/42/EG EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/L): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC. Dieses Produkt wurde gemäß den Richtlinien des Französischen Erlasses zur Qualität der Raumluft Nr. 2011-321 – Verordnung April 2011 getestet und mit „C“ ausgezeichnet.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Generell gilt: Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Sinterschichten, Harze, Wachse, Öle, Trennmittel etc. sein. Der zu beschichtende Untergrund bzw. Altanstrich ist auf Verträglichkeit mit dem neuen Werkstoff zu prüfen. Siehe auch VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler- und Lackierarbeiten.

Lose und abblätternde Anstriche müssen restlos entfernt werden. Führen Sie entsprechende Reparaturen aus und tragen Sie auf die freigelegte Oberfläche ausreichend Primer auf. Kreidende oder verschmutzte Oberflächen durch z.B. Ruß, Fett, Nikotin etc. müssen mit einer geeigneten Reinigungslösung wie z.B. Anlauger gereinigt und anschließend mit sauberem Wasser gründlich nachgewaschen werden. Bereiche, die mit Pilzen oder Algen kontaminiert sind, sollten vor dem Beschichten mit einer dafür vorgesehenen Reinigungslösung behandelt werden.

Neues Holz: Bei weichem Holz sollten Astknoten mit Aluminium Wood Primer von Little Greene abgesperrt werden um Flecken vorzubeugen, bevor mit Intelligent ASP von Little Greene grundiert wird. Harzreiches Hartholz muss vor dem Auftragen der Grundierung gereinigt und komplett mit Aluminium Wood Primer behandelt werden (weitere Informationen siehe entsprechendes Produktdatenblatt). Ein nachfolgender Anstrich mit Intelligent ASP ist unerlässlich. Bringen Sie anschließend zwei Anstriche Intelligent Satinwood, ggf. mit 5% sauberem Wasser verdünnt, auf. Zwischen den einzelnen Anstrichen empfehlen wir einen leichten Zwischenschliff mit feiner Körnung. (P220 aufwärts) Stellen Sie vor der Anwendung sicher, dass der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes unter 15 % liegt. Feuchtes Holz sollte niemals lackiert werden, da Blasen, Ablätterungen, Risse und vorzeitige Anstrichfehler entstehen können. Grüne Eiche sollte nur gestrichen werden, wenn sie zumindest 6 Monate getrocknet wurde

Möbel: Gehen Sie wie folgt vor: 1. Schleifen Sie die Flächen mit einem feinen bis mittleren Schleifpapier gründlich an. (150er / 180er Körnung) 2. Reinigen Sie die Fläche nun gründlich von Staub und trennenden Substanzen mit einer geeigneten Reinigungslösung wie z.B. Anlauger und waschen Sie die Oberflächen anschließend gründlich nach. 3. Lassen Sie die Flächen nun vollständig trocknen. 4. Führen Sie entsprechende Reparaturen aus. 5. Tragen Sie nun eine Schicht Intelligent ASP auf. (Lackiertes Holz unverdünnt, Rohes Holz mit 5-10% sauberem Wasser verdünnt) 6. Führen Sie mit feinem Schleifpapier einen leichten Zwischenschliff durch um ggf. Staub und Holzfasern in der Oberfläche des ASP zu entfernen und um die Grundierung „griffig“ für die nachfolgenden Anstriche zu machen. 7. Bringen Sie nun zwei Anstriche Intelligent Satinwood, ggf. mit 5% sauberem Wasser verdünnt, auf.

Hinweis: Stellen Sie zumindest eine Woche nach dem Anstrich keine schweren Objekte auf die Oberfläche.

Metalle: Neues Eisenmetall muss entfettet und manuell oder mechanisch gereinigt werden. Jeglicher Oberflächenrost ist zu entfernen. Es folgen 1-2 Anstriche mit Intelligent ASP. (siehe technisches Datenblatt) Anschließend folgen zwei Anstriche mit Intelligent Satinwood, ggf. mit 5% sauberem Wasser verdünnt. Dieses Produkt ist auch für den Einsatz auf grundierten Heizkörpern geeignet. Zwischen den einzelnen Anstrichen empfehlen wir einen leichten Zwischenschliff mit feiner Körnung. (P220 aufwärts)

Haftungsausschluss – Die Informationen in diesem Datenblatt sind nach unserem besten Wissen und unserer Erfahrung korrekt. Die Little Greene Paint Company behält sich das Recht vor, die hierin enthaltenen Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Informationen entbinden den Benutzer nicht von der Verantwortung, eigene Tests und Untersuchungen anzustellen, noch stellen sie eine rechtlich bindende Zusicherung für bestimmte Merkmale oder die Eignung zu einem bestimmten Zweck dar. Einsatz- und Anwendungsbedingungen können außerhalb unserer Kontrolle liegen, es kann also keine wie auch immer geartete Verantwortung auf Basis der hierin enthaltenen Informationen übernommen werden.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.
Tel.: 0845 880 5855 (UK) Tel.: +44 161 23 00 880 (Ausland) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Ausland)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.de

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

INTELLIGENT SATINWOOD

Kunststoffe: Reinigen Sie die Oberflächen mit einem geeigneten Kunststoffreiniger und schleifen Sie diese leicht, bis sie griffig sind. Tragen Sie eine Schicht Intelligent ASP als Haftbrücke auf. Anschließend folgen zwei Anstriche mit Intelligent Satinwood, ggf. mit 5% sauberem Wasser verdünnt. Zwischen den einzelnen Anstrichen empfehlen wir einen leichten Zwischenschliff mit feiner Körnung. (P220 aufwärts)

Vorhandene Altanstriche: Nachdem Altackierungen entsprechend geschliffen und gereinigt wurden, empfehlen wir einen Grundanstrich mit Intelligent ASP im Farbton. Siehe techn. Merkblatt! Anschließend erfolgen zwei Anstriche mit Intelligent Satinwood.

Zwischen den einzelnen Anstrichen empfehlen wir einen leichten Zwischenschliff mit feiner Körnung. (P220 aufwärts)

ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Rühren Sie vor der Verwendung gründlich durch. Lackieren Sie Oberflächen nicht bei einer Temperatur von unter 5 °C oder wenn während des Trockenprozesses 5 °C unterschritten werden könnten! Unsere Produkte sind in der Regel verarbeitungsfertig eingestellt. Gelegentlich kommt es jedoch vor, dass sie unter bestimmten Objektbedingungen leicht verdünnt werden sollten. In diesem Fall können Sie Little Greenes wässrige Produkte mit bis zu 5% sauberem Wasser verdünnen. Gehen Sie dabei behutsam vor und verdünnen Sie Step by Step. Es wird empfohlen eine Probefläche anzulegen!

Mit dem Pinsel: Verwenden Sie einen qualitativ hochwertigen Pinsel mit synthetischen Borsten in einer für das Projekt geeigneten Größe. Neue Pinsel sollten durch Waschen in sauberem Wasser und sorgfältiges Trocknen mit einem sauberen, fusselfreien Tuch vorbereitet werden. Tauchen Sie den Pinsel nicht zu tief in die Farbe ein, sodass die Farbe nicht unter die Zwinge gelangt. Vermeiden Sie Tropfen und Spritzer, indem Sie mit dem Pinsel nicht zu viel Farbe aufnehmen. Tragen Sie die Farbe in gleichmäßigen Zügen auf und weiten Sie den Anstrichbereich nur so aus, dass die Kanten stets feucht bleiben. Für ein optimales Ergebnis achten Sie darauf, alle Pinselstriche zuletzt in der gleichen Richtung zu führen und niemals Farbe zu überstreichen, die bereits zu trocknen begonnen hat. Bei komplizierten Elementen oder in Fällen, in denen hohe Umgebungstemperaturen/hohe Luftströmungen nicht vermieden werden können, kann die Offenzeit durch Hinzufügen von 5 bis 10 % eines geeigneten Verlaufsoptimierers auf Wasserbasis verlängert werden. Dies gilt auch für große, flache Bereiche; in solchen Fällen wird jedoch empfohlen, eine Walze zu verwenden. Es wird empfohlen eine Probefläche anzulegen!

Mit der Walze: Für beste Ergebnisse auf glatten Oberflächen verwenden Sie eine kurzflorige Walze aus Mikrofaser. Bei strukturierten Oberflächen wählen Sie entsprechend einen etwas längeren Flor um einen gleichmäßigen und gründlichen Farbauftrag zu gewährleisten. Achten Sie darauf, alle Rollenbewegungen zuletzt in gleicher Richtung zu führen und die Kanten stets feucht zu halten. Überstreichen Sie niemals bereits trocknende Farbe, da dies zu unschönen Übergängen führt. Bei komplizierten Elementen oder in Fällen, in denen hohe Umgebungstemperaturen/hohe Luftströmungen nicht vermieden werden können, kann die Offenzeit durch Hinzufügen von 5 bis 10 % eines geeigneten Verlaufsoptimierers auf Wasserbasis verlängert werden. Dies gilt auch für große, flache Bereiche; in solchen Fällen wird jedoch empfohlen, eine Walze zu verwenden. Es wird empfohlen eine Probefläche anzulegen!

Ein sanftes Abreiben zwischen dem Auftragen mehrerer Schichten entfernt Staubpartikel und andere Verschmutzungen und sorgt für einen fast professionellen Anstrich.

Spritzverfahren:

Konventionell:

Verdünnen mit bis zu: 5-10 % (Volumenanteil) Wasser
Düsengröße: 1,14 bis 2,00 mm (62 bis 78 mil)
Luftdruck: 0,28 bis 0,41 MPa (40 bis 60 psi)

Airless:

Verdünnen mit bis zu: 0-10% (Volumenanteil) Wasser
Düsengröße: 0,28 bis 0,54 mm (11 bis 21 mil)
Druck an der Düse: 12,6 bis 19,6 MPa (1800 bis 2800 psi)

REPARATUR

Schleifen Sie den neu zu streichenden Bereich vorsichtig ab und tragen Sie auf freiliegendes Substrat Intelligent ASP auf. Streichen Sie den Bereich dann in 1-2 Schichten von Kante zu Kante und verschlichten Sie die Farbe zu allen Seiten, so dass keine Farbkante entsteht. Nutzen Sie dabei das Applikationsverfahren, mit dem der Untergrund auch vorher bearbeitet wurde. (Pinsel/Pinsel, Rolle/Rolle) Mit dem Originalmaterial erreichen Sie gute Reparaturergebnisse.

Beachten Sie jedoch hierzu, dass Ausbesserungen in der Fläche sich je nach Objektsituation, mehr oder wenig stark abzeichnen. Gemäß BFS-Merkblatt Nr. 25, Punkt 4.2.2.1, Abschnitt e) ist dieses unvermeidlich.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Entsorgen Sie überschüssige oder nicht mehr benötigte Farbe über ein lizenziertes Entsorgungsunternehmen. Leere Metallbehälter können recycelt werden (entfernen Sie dazu den Kunststoffgriff von 2,5-l- und 5-l-Dosen).

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Lesen Sie vor der Verwendung stets die Hinweise auf der Dose. Sorgen Sie bei Anwendung und Trocknung für gute Be- und Entlüftung. Weitere Informationen finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

Haftungsausschluss – Die Informationen in diesem Datenblatt sind nach unserem besten Wissen und unserer Erfahrung korrekt. Die Little Greene Paint Company behält sich das Recht vor, die hierin enthaltenen Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Informationen entbinden den Benutzer nicht von der Verantwortung, eigene Tests und Untersuchungen anzustellen, noch stellen sie eine rechtlich bindende Zusicherung für bestimmte Merkmale oder die Eignung zu einem bestimmten Zweck dar. Einsatz- und Anwendungsbedingungen können außerhalb unserer Kontrolle liegen, es kann also keine wie auch immer geartete Verantwortung auf Basis der hierin enthaltenen Informationen übernommen werden.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.
Tel.: 0845 880 5855 (UK) Tel.: +44 161 23 00 880 (Ausland) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Ausland)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.de

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

INTELLIGENT SATINWOOD

REINIGUNG

Entfernen Sie überschüssige Farbe und reinigen Sie die Arbeitsgeräte sofort nach der Verwendung mit sauberem Wasser. Bewahren Sie Pinsel oder Walzenbezüge niemals im Wasser auf, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigt.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Bewahren Sie nicht verwendete Farbe an einem kühlen, trockenen und vor Frost und direktem Sonnenlicht geschützten Ort auf. Achten Sie darauf, dass der Deckel nach der Verwendung wieder sicher und fest auf der Dose angebracht wird.

Im ungeöffneten Zustand ist dieses Produkt unter den oben angegebenen Bedingungen mindestens zwei Jahre lang stabil.

PFLEGE DER FARBOBERFLÄCHE

Um leichte Verschmutzungen zu entfernen, verwenden Sie eine verdünnte, lauwarme Geschirrspülmittellösung und einen sauberen Schwamm oder ein fusselfreies Tuch. Stellen Sie sicher, dass der Schwamm oder das Tuch gut befeuchtet (aber nicht riefend nass) ist, und wischen Sie den betroffenen Bereich bei Bedarf mehrmals vorsichtig ab.

Um die Bildung von Ablagerungen zu verhindern, lüften Sie Ihr Zuhause bei Tätigkeiten, bei denen es zur Bildung von Öl- oder Fettfilmen kommen kann (wie beim Kochen), stets gut. Entfernen Sie beim Heimwerken verursachten Staub idealerweise, indem Sie ihn sofort sammeln oder aufsaugen.

Um Flecken zu verhindern, verwenden Sie auf angrenzenden Flächen stets einen Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz.

Haftungsausschluss – Die Informationen in diesem Datenblatt sind nach unserem besten Wissen und unserer Erfahrung korrekt. Die Little Greene Paint Company behält sich das Recht vor, die hierin enthaltenen Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Informationen entbinden den Benutzer nicht von der Verantwortung, eigene Tests und Untersuchungen anzustellen, noch stellen sie eine rechtlich bindende Zusicherung für bestimmte Merkmale oder die Eignung zu einem bestimmten Zweck dar. Einsatz- und Anwendungsbedingungen können außerhalb unserer Kontrolle liegen, es kann also keine wie auch immer geartete Verantwortung auf Basis der hierin enthaltenen Informationen übernommen werden.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.
Tel.: 0845 880 5855 (UK) Tel.: +44 161 23 00 880 (Ausland) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Ausland)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.de